



FIBRÉ



TRAVAUX POLYVALENTS DE MAÇONNERIE

- ✓ Polyvalent : montage, rebouchage, finition
- ✓ Peut-être teinté

Consommation

18 kg/m²/cm d'épaisseur.
Soit 1 sac de 5 kg pour environ 1 m² pour 2 mm d'épaisseur.

Conservation

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

Conditionnement

Sac de 5 Kg - Pack de 4 sacs

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Rebouchage de trous ou de fissures.
- Reprise d'angles éclatés.
- Montage et assemblage de petits éléments.
- Ragréage généralisé des surfaces béton.

Supports admis

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.
- Béton.

Usage exclu

- Supports plâtre ou à base de plâtre.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur support chaud, gelé ou s'il y a un risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence. Humidifier avant application

Préparation du produit

- Gâcher ce mélange avec **0,7 L** d'eau par sac de 5 kg jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Malaxer **MORTIER FIN BLANC ©VPI** pendant un temps minimum de 3 minutes.
- Le mélange obtenu est utilisable 30 min.

Application

- Appliquer **MORTIER FIN BLANC ©VPI** à la truelle comme un mortier traditionnel.
- Epaisseur d'application : 4 à 20 mm par passe, sans coffrage.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

