



Plâtre manuel traditionnel pour le montage et l'enduisage des cloisons

Les + Produit

- Briquetage :
- Ne colle pas aux outils
- Souple, onctueux et long dans la caisse
- Excellent raidissement des cloisons
- Enduisage :
- Prise linéaire et progressive
- Mise en œuvre aisée, la pâte se place facilement sans fluier
- haute de caisse de fin d'auge facile à utiliser pour lisser

DESCRIPTION

Spécificité du produit	Manuel traditionnel	Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Type d'application	Manuel	Usage	Enduire Bâti Reboucher Sceller

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Dureté, en shore C	> 45 Shore C
Granulométrie	Fin
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction

Références

N° DTU	25.1
Norme européenne	EN 13279-1
N° DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Performances

Réaction au feu (Classe CE)	A1
-----------------------------	----

Mise en œuvre

Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Briquetage : 5 Kg/m ² Enduisage : 8 Kg/m ²
Décalage minimum avant finition	Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux
Épaisseur mini d'application	8 mm
Épaisseur moyenne d'application	10 mm
Temps d'attente	10 min
Temps d'emploi	35 min
Temps de finition	20 min

Logistique

Durée de conservation	6
Durée de garantie	6 mois

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Rouge 25kg 50s	palette de 63 sacs	25 kg

