



Plâtre projeté Allégé monocouche pour l'endusage intérieur

Les + Produit

- Application par projection
- Rendement élevé
- Très souple notamment lors des phases de réglage, serrage et coupage
- Finition obtenue par feutrage ou lutèce Finition
- Très blanc, homogène et uniforme
- Séchage rapide (env. 2 semaines)

Destination Enduire

Usage Murs et plafonds

DESCRIPTION

| | |
|------------------------|----------------|
| Spécificité du produit | Projeté allégé |
| Type d'application | Projeté |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Teinte ou couleur parement SDC | Blanc |
| Usage | Enduire |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Dureté, en shore C | > 65 Shore C |
| Type de finition | lissée |
| Taux de gâchage | à consistance |
| Granulométrie | Fin |
| Type de plâtre | B4/50/2 enduit au plâtre allégé |

Performances

| | |
|-----------------------------|----|
| Réaction au feu | M0 |
| Réaction au feu (Classe CE) | A1 |

Références

| | |
|---------------------|------------|
| N° DTU | 25-1 |
| Norme européenne | EN 13279-1 |
| N° DoP | PEM001 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

Mise en oeuvre

| | |
|---|-----------------------|
| Consommation moyenne par cm d'épaisseur | 8.3 Kg/m ² |
| Délai minimum avant finition | en moyenne 2 semaines |
| Durée d'utilisation (txt) | 2h45 min |
| Épaisseur mini d'application | 8 mm |
| Épaisseur moyenne d'application | 10 mm |
| Temps d'application | 60 min |
| Temps de dressage | 60 min |
| Temps de finition | 45 min |

Logistique

| | |
|-----------------------|--------|
| Durée de conservation | 4 |
| Durée de garantie | 4 mois |

CONDITIONNEMENT

| | Conditionnement | Poids moyen |
|------------------------------------|--------------------|-------------|
| Lutèce Projection 33X PLUS® S 33kg | palette de 45 sacs | 33 kg |

