



Plâtre Manuel Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur

Les + Produit

- Prise courte (1 h 15) adaptée aux petites gâchées
- Epaisseur d'application de 3 à 25 mm selon supports et conditions d'application (Cf avis technique n° 9/09-888)
- S'applique sur briques, carreaux de terre cuite à parements lisses, carreaux de plâtre, béton lisse, béton cellulaire et plaques de plâtre standard (ouvrages verticaux) selon conditions (cf avis technique n° 9/09-888)

Destination Enduire

Usage Murs et plafonds

DESCRIPTION

Spécificité du produit	Manuel allégé
Type d'application	Manuel

Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Usage	Enduire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Dureté, en shore C	> 45 Shore C
Type de finition	lissée
Taux de gâchage	24 litres d'eau pour un sac de 33 KG
Granulométrie	Fin
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé

Performances

Réaction au feu	M0
Réaction au feu (Classe CE)	A1

Références

N° DTU	25-1
Norme européenne	EN 13279 -1
N° DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8.5 Kg/m ²
Déla i minimum avant finition	en moyenne 2 semaines
Durée d'utilisation (txt)	1h15
Epaisseur mini d'application	8 mm
Epaisseur moyenne d'application	10 mm
Temps d'application	30 min
Temps de dressage	25 min
Temps de finition	20 min

Logistique

Durée de conservation	4
Durée de garantie	4 mois

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce 2000® C Sac de 33kg	palette de 45 sacs	33 kg

