

IBR revêtu Kraft

Rouleau de laine de verre pour l'isolation des combles perdus



COMBLES PERDUS



DESCRIPTION DU PRODUIT

Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm.

SOLUTIONS

- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler entre solives
- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler sur plancher
- Isolation du plafond sous un plancher bois
- Isolation du plafond sous un plancher béton

AVANTAGES

- Rouleau auto-déroulant à l'ouverture de l'emballage
- Reprise d'épaisseur totale
- Performances thermo-acoustiques en une seule couche
- Bonne cohésion mécanique
- Conditionnement en grande longueur
- Rouleau fortement comprimé pour faciliter la manutention

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 02/018/052

Certificat de conformité



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	F	

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.		
Isover	m ² /K/W	mm	m	m	rx/pal	m ² /rx	m ² /pal	
64732	8,00	320	2,40	1,20	24	2,88	69,12	A
84913	7,50	300	2,60	1,20	24	3,12	74,88	A
92889	6,50	260	3,00	1,20	24	3,60	86,40	A
85496	6,00	240	3,50	1,20	30	4,20	126,00	A
85501	6,00	240	3,50	0,6	60	2,10	126,00	B
85495	5,50	220	4,00	1,20	30	4,80	144,00	A
72018	5,00	200	4,50	1,20	36	5,40	194,40	A
72192	4,50	180	5,00	1,20	36	6,00	216,00	B
72191	4,00	160	5,50	1,20	36	6,60	237,60	A
72190	3,50	140	6,00	1,20	36	7,20	259,20	B
72189	3,00	120	7,00	1,20	36	8,40	302,40	A
71908	2,50	100	8,00	1,20	36	9,60	345,60	A
91514	2,00	80	9,00	1,20	30	10,80	324,00	A
76735	1,50	60	12,00	1,20	24	14,40	345,60	B

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées

 **Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle**

 **Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle**

