

Tradical® PF60

**Chaux aérienne formulée spéciale réparation de modénature
Conforme aux règles de l'art.**

Définition et Domaine d'emploi

Tradical® PF60 est un liant élaboré à base de chaux aérienne (65 %) et de liant hydraulique (35 %), destiné après mélange avec des agrégats (sable) ou poudre de pierre et gâché à l'eau, à la réalisation de mortiers de rejointoiement, de recharge et de recalibrage pour la réparation de pierre naturelle ou en création de modénatures, en conformité avec les règles de l'art.

Tradical® PF60 s'utilise également en barbotine.

Stockage

En sac d'origine (15 kg) et stocké à l'abri, le liant Tradical® PF60 peut être conservé 1 an.

Conception des ouvrages - Mise en œuvre

- La mise en œuvre des mortiers confectionnés à base de Tradical® PF60 se référera aux règles de l'art correspondant aux ouvrages à réaliser en sachant que les produits formulés à l'aide de cette chaux nécessitent des conditions atmosphériques favorables (+ 8°C à + 30°C, humidité relative ≤ 70 %, éviter les périodes ventées et/ou pluvieuses).
- Les résistances mécaniques des ouvrages dépendent du savoir-faire des intervenants et du respect méticuleux des conditions météorologiques lors de la mise en œuvre.

Qualifications professionnelles

Les entreprises exécutant la mise en œuvre de Tradical® PF60 devront avoir au moins l'une des qualifications QUALIBAT suivantes : 213.2 218.1 219.2

Divers

- Contrôle

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire. Un prélèvement est archivé avec la référence portée sur chaque sac.

- Garantie décennale

Dans le cadre de la PIB de l'entreprise. RC fabricant, contrat SMABTP N°043-088L.