## RAVATHERM XPS PLUS DUO300 L / T



## Fiche Technique

## ROOFMATE™ LG-XP / POLYFOAM DUO PLUS TG

Résistance thermique R <sub>D</sub>	Epaisseur mm	50	60	80	100	120	140				
	$R_{\rm d}~{\rm m}^2.{\rm K/W}$	1.75	2.10	2.80	3.50	4.20	4.90				
Propriétés		Valeur				Unité		Nor	me	Code CE	
Conductivité thermique déclarée (λD )		0.029		_		W/m.K		EN 13164		λD	
Résistance à la compression ou contrainte à la compression à 10% de déformation		300				kPa		EN 826		CS(10\Y)	
Module d'élasticité en compression (Valeurs typiques)		12		< 50mm		MPa		EN 826			
		2	.0	≥ 50mm							
Fluage en compression à 50 ans et déformation ≤ 2% σc	sous charge de	110				kPa		EN 1606		CC(2/1.5/50)	
Facteur μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'e	au		-				-	EN 1:	2086	MU	
sbsorption d'eau à long terme par immersion totale		0.	.7			%		EN 12087		WL(T)	
sbsorption d'eau par diffusion		3	3	< 50mm		%		EN 1:	2088	WD(V)	
		2	2	50 - 79 mm		9	6			WD(V)	
		•	1	<u>&gt;</u> 80 mm		%				WD(V)	
Absorption d'eau apres effets du gel-dégel			1			%		EN 12091		FTCD	
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de temp d'humidité (90%) spécifiées	érature (70°C) et	<	5		%		6	EN 1604		DS(70,90)	
Déformation sous charge de compression (40kPa) et température (70°C) spécifiées	conditions de	<	5					EN 1605		DLT(2)5	
Coefficient de dilatation linéique		0.0	07			mm/(	(m.K)	-		-	
Réaction au feu Euroclasse		E	≣			Euro	class	EN 13	501-1		
Application Dallages (DTU 13.3)								DTU	13.3		
Resistance critique à la	compression Rcs	18	30			kF	Pa				
Déformation de service de l'isolant	minimum: ds mini	0.	.8			%					
Déformation de service de l'isolant	Déformation de service de l'isolant maximum: ds maxi		.0			%					
Application Chapes & Dalles flottantes (DTU 52-10)								NF P6	1-203		
	Charactéristiques	SC1a	a1Ch	40 - 100		mm	n / -				
		SC1a	a2Ch			mm	n / -				
		SC1a	a3Ch	110 - 200		mm / -					
Températures limites de service		-50/	+75			٥(	С	-			
Tolérances	Epaisseur	-2/	+2	< 50	)mm	m	m	EN	823	T1	
	Epaisseur	-2/	+3	50 -	120	m	m	EN	823		
	Epaisseur	-2/	+6	> 120	) mm	m	m	EN	823		
	Largeur	-3/	+3			m	m	EN	822		
	Longueur	-6/	<b>+</b> 6			m	m	EN	822		
Dimensions	Epaisseur	50 -	140			m	m	EN	823		
Largeur		60	600		mm		EN 822				
	Longueur	12	50			m	m	EN	822		
Usinage des chants		tenon mortaise									
Surface			mousse + ethernit								
	64 - T1 - CS(10\  <80mm: WD(V)2							2)5 - <50	mm: V	/D(V)3 /	



Isolant thermique certifié

No: 03/013/203\*

www.acermi.com

\* ACERMI pour la mousse uniquement

Remarque: les informations et données fournies dans le présent document correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Les informations relatives à nos produits peuvent être modifiées sans notification préalable de notre part. Pour les actualiser nous vous invitons à prendre contact avec RAVAGO. Toutes ces données vous sont transmises en toute bonne foi à titre indicatif. Ce document ne peut en aucun cas être interprété comme un document de vente RAVAGO