


# isonat



éco-isolation innovante

by Buitex

## Guide de mise en œuvre



### ► Isolants semi-rigides

### ► Isolation intérieure de toitures et combles



Isonat  
Plus



Isonat  
Chanvre



Isonat  
Flex 40



Isonat  
Cellflex



Isonat  
Végétal

# isonat



éco-isolation innovante

by Buitex



➤ **Le produit ISONAT se pose conformément aux règles de l'art et aux DTU tels que :**

- > DTU 25-41 : ouvrages en plaques de parement en plâtre,
- > DTU de la série 40 : couvertures (ardoises et matériaux divers : tuiles, etc.),
- > DTU 31-2 révision de Janvier 2011 : construction de maisons et bâtiments à ossature en bois,
- > CPT 3560 V2 de Juin 2009

➤ **Nous vous rappelons que les produits sont non classés feu, qu'ils doivent être stockés à l'abri des intempéries et éloignés des sources de chaleur (se référer au paragraphe 4 des points singuliers).**

➤ **Ce guide est valable pour les éco-isolants suivants :**

**isonat**



**plus 45flex**

**isonat**



**plus 55flex**

**isonat**



**flex 40**

**isonat**



**végétal**

**isonat**



**chanvre**

**isonat**



**celflex**

► <b>1. COMBLES PERDUES NON AMENAGÉES : isolation déroulée sur le sol du comble</b>	
a. Pose de la première couche d'isolant	p. 4
b. Pose de la seconde couche d'isolant	p. 4
► <b>2. COMBLES PERDUES NON AMENAGÉES : Isolation déroulée entre solives</b>	
a. Pose de la première couche d'isolant entre solives	p. 5
b. Pose de la seconde couche d'isolant	p. 5
► <b>3. COMBLES AMENAGÉES</b>	
a. Charpente traditionnelle – Isolation en deux couches :	p. 6
> Isolation avec contre-chevronnage	p. 6
- Pose de la première couche d'isolant entre chevrons	p. 6
- Pose de la seconde couche d'isolant	p. 7
- Pose d'un pare-vapeur	p. 7
- Pose du parement	p. 7
- Cas d'un parement plaque de plâtre	p. 7
> Isolation avec ossature métallique	p. 8
- Pose des suspentes	p. 8
- Pose de la première couche d'isolant entre solives	p. 8
- Pose de la seconde couche d'isolant	p. 9
- Pose d'un régulateur de vapeur	p. 9
- Pose du parement	p. 9
b. Charpente en fermettes industrialisées :	p. 10
> Isolation en une couche	p. 10
- Pose des suspentes	p. 10
- Pose de l'isolant	p. 10
- Pose d'un régulateur de vapeur	p. 10
- Pose du parement	p. 10
> Isolation en deux couches	p. 10
► <b>4. POINTS SINGULIERS DES ISOLATIONS DES COMBLES PERDUES OU AMENAGEES</b>	
a. Isolation d'une paroi ayant déjà reçu un isolant	p. 11
b. Traitement des trappes de visite	p. 11
c. Conduits de fumées	p. 11
d. Composants électriques et éléments de ventilation	p. 11
e. Fenêtres de toit	p. 11

# ► 1. COMBLES PERDUES NON AMENAGÉES : isolation déroulée sur le sol du comble


Le sol des combles est une dalle de béton ou un plancher bois sur solive. Dans le cas d'une dalle béton, le support est étanche à l'air. Dans le cas d'un support bois, si le parement en sous-face est en plâtre ou en plaques de plâtre, il est étanche. Dans les deux cas, si le parement est perforé pour passage de câbles, le percement ou la boîte de connexion doivent être étanchés par un joint à la pompe.

La mise en œuvre consiste à dérouler ou à poser simplement le produit isolant ISONAT en une ou deux couches croisées en prenant soin de rendre les lés bien jointifs pour assurer une parfaite isolation. L'isolant doit être posé jusqu'à la panne sablière et remonté sur celle-ci.

## Remarques préalables


- La mise en œuvre nécessite en général la pose d'un régulateur de vapeur. Il convient de se référer au e-cahier CSTB 3647 de Novembre 2008 et aux DSTY Série 40 qui précise les conditions d'obligation du régulateur de vapeur.
- Le volume du comble perdu doit être correctement ventilé, conformément aux DTU série 40.
- Par sécurité, nous préconisons la pose d'un régulateur de vapeur, posé tendu sur le support existant, nécessitant le collage des raccords avec l'adhésif et le périmètre avec la colle adaptée.

## ► a. Pose de la première couche d'isolant (schéma 1)



- Découper l'isolant en majorant la longueur des lés de 2 cm afin d'assurer un très bon contact entre les parois adjacentes.
- Dérouler ou poser simplement l'isolant ISONAT au sol en prenant soin de ne pas laisser d'espace vide aux jonctions entre le sol et les murs ou rampants de sous-toiture.
- Ajuster les lés d'isolant pour les rendre parfaitement jointifs entre eux.
- Bien qu'ISONAT reprenne naturellement son épaisseur nominale à l'écrasement après mise en œuvre, il est généralement préférable de circuler sur une planche qui répartira le poids de l'applicateur sur une plus grande surface.

## ► b. Pose de la seconde couche d'isolant (schéma 2)



- Dérouler ou poser la seconde couche d'isolant, perpendiculairement, à joints croisés au-dessus de la première couche d'isolant ISONAT.
- Ajuster les lés d'isolant pour les rendre parfaitement jointifs.
- S'assurer qu'il n'y a pas d'espace vide aux jonctions entre le sol et les murs ou rampants de toiture pour éviter les ponts thermiques.

L'isolant ne doit pas obstruer les bouches de ventilation et ne doit pas être en contact avec des sources chaudes, écart au feu de 17 cm au minimum (conduit de cheminée, lampes,...).

## 2. COMBLES PERDUES NON AMENAGEES : Isolation déroulée entre solives

Le sol des combles est constitué de solives en bois parallèles et espacées régulièrement sur lesquelles est généralement suspendu un plafond sur ossature métallique. Dans ce cas, avec un parement en sous-face en plaque de plâtre, il y a étanchéité du support. Si le parement est perforé pour passage de câbles, le percement ou la boîte de connexion doivent être étanchés par un joint à la pompe.

La mise en œuvre consistera à dérouler ou à poser le produit isolant ISONAT légèrement comprimé entre les solives et à dérouler ou poser ensuite une seconde couche croisée.


### Remarques préalables

- S'assurer que la surface à isoler est propre, en bon état et capable de supporter le poids de l'applicateur.
- Les déplacements devront s'effectuer en marchant sur les solives.


**Pour la sécurité, il est indispensable de circuler sur un panneau de bois en appui sur plusieurs solives et déplacé à l'avancement du chantier.**

- Le volume des combles perdus doit être correctement ventilé conformément aux DTU série 40.
- Mesurer l'écartement entre solives puis découper les lés d'isolant ISONAT en majorant cette largeur de 2 cm afin d'assurer un très bon contact entre les solives.

### a. Pose de la première couche d'isolant entre solives (schéma 3)



### b. Pose de la seconde couche d'isolant (schéma 4)



## 3. COMBLES AMENAGEES

### Remarques préalables

- La mise en œuvre des isolants ISONAT pour cette application nécessite l'utilisation d'un régulateur de vapeur :  
 $p \leq 0,05 \text{ g/h.m}^2 \cdot \text{mmHg}$  en climat de plaine.  
 $p \leq 0,015 \text{ g/h.m}^2 \cdot \text{mmHg}$  pour le climat de montagne et/ou très froid.
- S'assurer que la surface à isoler est propre, en bon état et hors d'eau. Pour la sécurité de l'habitation, il est important de s'assurer que la couverture ne présente pas de défaut d'étanchéité.

En cas d'utilisation d'écran HPV (Concernant les écrans de sous-toiture, ils peuvent être qualifiés de « HPV » lorsque la pose directe sur le support isolant est visée favorablement dans l'Avis Technique ou l'homologation (e-Cahier 3651), et se caractérisent par un classement de haute perméance à la vapeur d'eau (niveau Sd1 :  $Sd \leq 0,1\text{m}$  selon la classe EST définie dans le e-Cahier CSTB 3651 de janvier 2009).


Dans le cas contraire, il est impératif de respecter une lame d'air ventilée d'au moins 4 cm entre l'isolant et la sous face de la couverture (DTU série 40) : par exemple, pour les couvertures en ardoise, se reporter au DTU 0.11 Chap VIII ; pour les couvertures en zinc, se reporter au DTU 40.41 paragraphe 3.52 (passage d'air de 4 cm entre l'isolant et la couverture pour les longueurs de rampant <12 m et de 6 cm pour les longueurs de rampant >12 m)...

### a. Charpente traditionnelle – Isolation en deux couches

#### > Isolation avec contre-chevonnage

Déterminer l'épaisseur des deux couches d'isolant ISONAT en fonction de la profondeur des chevrons et de la performance recherchée.


#### Pose de la première couche d'isolant entre chevrons (schéma 5)



- Mesurer l'écartement entre chevrons puis découper les lés d'isolant en majorant cette largeur de 2 cm afin d'assurer son maintien et un contact parfait entre les chevrons.
- Placer l'isolant par légère compression entre les chevrons. Les lés d'isolant sont maintenus naturellement coincés entre les chevrons.
- Veiller à assurer un parfait calfeutrement aux extrémités du rampant, au niveau de la jonction avec le sol, les pignons, les pannes et le faîtage.
- Veiller également à respecter la continuité entre l'isolation sous toiture et l'isolation éventuelle des pieds-droits et des faux combles. Il convient de réaliser l'isolation des pieds-droits en même temps que la toiture.


## 3. COMBLES AMÉNAGÉS

### Pose de la seconde couche d'isolant (schéma 6)




- Visser des contre-chevrons horizontalement et régulièrement espacés de 58 cm. L'épaisseur de ces pièces de bois doit être à quelques millimètres près, égale à l'épaisseur de la seconde couche d'isolant ISONAT.
- Dérouler ou poser les lés d'isolant de 600 mm de large entre les contre-chevrons, et ajustez les par légère compression.

### Pose d'un pare-vapeur (schéma 7)



- Fixer un régulateur de vapeur du côté de l'ambiance chauffée du bâtiment en l'agrafant ou en le vissant sur les contre-chevrons.
- Respecter un chevauchement de 80 mm minimum entre chaque lés de pare-vapeur.
- Assurer l'étanchéité à l'aide d'un adhésif adapté conformément au DTU 31.2.

### Pose du parement (schéma 8)



La mise en œuvre d'un parement de protection est obligatoire. Elle doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément au DTU 25.41 et aux prescriptions des fabricants.

#### Cas d'un parement plaque de plâtre

- Visser directement les plaques de plâtre sur les contre-chevrons.
- Utiliser des vis adaptées à la mise en œuvre des plaques de plâtre et d'une longueur de 45 mm minimum.
- Compter 1 vis tous les 30 cm au droit de chaque contre-chevron.


## 3. COMBLES AMENAGEES

### a. Charpente traditionnelle – Isolation en deux couches

#### > Isolation avec ossature métallique


Déterminer l'épaisseur des deux couches d'isolant ISONAT en fonction de la profondeur des chevrons et de la performance recherchée.

#### Pose des suspentes (schéma 9)



- Important : le système de fixation doit être conforme au DTU 25-41 notamment en ce qui concerne la charge de rupture admise qui est d'au moins 25 kg affectée d'un coefficient de sécurité niveau 3.
- Sélectionner une longueur de suspente égale à l'épaisseur de l'isolant ISONAT qui sera posé en seconde couche perpendiculaire aux chevrons, majorée de 50 mm.
- Fixer les suspentes d'extrémité, puis positionner et visser ensuite les suspentes intermédiaires à l'aide d'un cordeau, dans les joues des chevrons et sous la sous-face du faux comble (s'il y en a un).
- Le nombre de suspentes sera de l'ordre de 3/m<sup>2</sup> et peut varier en fonction du type de plaques de plâtre, leur écartement correspond à celui des ossatures sur lesquelles sont vissées les plaques de plâtre (conformément au DTU 25.41 § 2.423).

#### Pose de la première couche d'isolant entre solives (schéma 10)




- Mesurer l'écartement entre chevrons puis découper les lés d'isolant en majorant cette largeur de 2 cm afin d'assurer son maintien et un très bon contact entre les chevrons.
- Placer l'isolant par légère compression entre les chevrons. Les lés d'isolant sont maintenus agrafés entre les chevrons.
- Veiller à assurer un parfait calfeutrement aux extrémités du rampant, au niveau de la jonction avec le sol, les pignons, les pannes et le faitage.
- Veiller également à respecter la continuité entre l'isolation sous toiture et l'isolation éventuelle des pieds-droits et des faux combles.



## 3. COMBLES AMENAGEES


### Pose de la seconde couche d'isolant (schéma 11)



La seconde couche comporte plusieurs possibilités (A) ou (B) :

- L'isolant (A), rouleau, est embroché dans le sens des chevrons ou perpendiculairement aux chevrons sur les suspentes préalablement fixées servant d'accroche aux rails supportant le parement décoratif.
- Ou l'isolant (B), rouleau ou panneau, est posé perpendiculairement aux chevrons sur les suspentes et les rails supportant le parement décoratif.
- Dans les deux cas ci-dessus, veiller à assurer un parfait calfeutrement aux extrémités du rampant, au niveau de la jonction avec le sol, les pignons, les pannes et le faîtage.
- Veiller également à respecter la continuité entre l'isolation sous toiture et l'isolation éventuelle des pieds-droits et des faux combles.
- Suivant le type de suspensoire utilisé, clipser les fouritures métalliques directement sur les suspentes ou visser préalablement les accessoires de type rosace puis clipser les fouritures métalliques.

### Pose d'un régulateur de vapeur (schéma 12)




- Fixer un régulateur de vapeur du côté de l'ambiance chauffée du bâtiment en l'agrafant ou en le scotchant (à l'aide d'un adhésif) sur les fouritures métalliques.
- Respecter un chevauchement de 80 mm minimum entre chaque lés de régulateur de vapeur.
- Assurer l'étanchéité à l'aide d'un adhésif adapté conformément au DTU 31.2.

### Pose du parement (schéma 13)

La mise en œuvre d'un parement de protection est obligatoire. Elle doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément au DTU 25.41 et aux prescriptions des fabricants.

- Visser directement les plaques de plâtre sur les profils métalliques ou prévoir des gaines techniques pour les fils électriques.
- Utiliser des vis adaptées à la mise en œuvre des plaques de plâtre.
- Compter 1 vis tous les 30 cm au droit de chaque fourrure métallique.



## 3. COMBLES AMENAGEES


### b. Charpente en fermettes industrialisées

Le comble est constitué d'une charpente en fermettes industrialisées. L'épaisseur d'Isonat sera déterminée en fonction de la performance thermique recherchée. L'isolation pourra être réalisée en une couche entre fermettes ou en deux couches entre fermettes et sous fermettes.

#### > Isolation en une couche


En une couche, l'épaisseur de l'isolant est toujours supérieure à celle de la fermette.

##### Pose des suspentes (schéma 14)



La mise en œuvre des suspentes est identique à celle décrite au paragraphe 3-2-2-1 : leur longueur sera choisie en fonction de la hauteur de la fermette et de l'épaisseur de l'isolant de manière à ce qu'elle dépasse suffisamment de l'isolant, une fois celui-ci inséré entre les fermettes.

##### Pose de l'isolant (schéma 15)



- L'isolant, en rouleau ou en panneau, est découpé à une largeur égale à celle comprise entre les fermettes, plus 2 cm seulement.
- Placer l'isolant par légère compression entre les fermettes. Les lés d'isolant sont maintenus agrafés entre les fermettes.
- Veiller à assurer un parfait calfeutrement aux extrémités du rampant, au niveau de la jonction avec le sol, les pignons et le faîtage.
- Veiller également à respecter la continuité entre l'isolation sous toiture et l'isolation éventuelle des pieds-droits et des faux combles.
- Suivant le type de suspente utilisé, clipser les fourures métalliques directement sur les suspentes ou visser préalablement les accessoires de type rosace puis clipser les fourures métalliques.

##### Pose d'un régulateur de vapeur

La pose est identique à celle décrite à la page 8 (schéma 11).

##### Pose du parement

La pose est identique à celle décrite à la page 8 (schéma 12).

#### > Isolation en deux couches

La mise en œuvre est identique à celle décrite aux pages 8 et 9 (schémas 9 à 13).

## 4. POINTS SINGULIERS DES ISOLATIONS DES COMBLES PERDUES OU AMENAGEES

Les règles de construction font état de plusieurs points singuliers qui nécessitent une attention particulière.

### a. Isolation d'une paroi ayant déjà reçu un isolant

- Si l'isolant en place est en plastique alvéolaire (PSE, PUR...) ou dont la nature n'est pas connue, il convient de l'ôter car la perméance à la vapeur d'eau du produit ne permet pas de poser côté intérieur un isolant en laine de chanvre.
- Si l'isolant en place est en laine minérale sans régulateur de vapeur et qu'il est exempt de toute trace d'humidité, on peut sans risque poser une isolation en laine de chanvre. Dans le cas où l'isolant en laine minérale est revêtu d'un régulateur de vapeur, il est impératif de lacérer le régulateur de vapeur avant de procéder à la pose du nouvel isolant.

### b. Traitement des trappes de visite

Les trappes de visite des combles perdues doivent être isolées en continuité avec l'isolation déroulée au sol ou entre chevrons. Ce calfeutrement doit être assuré même après son ouverture et sa fermeture.

- Choisissez une chute d'isolant ISONAT d'épaisseur égale ou supérieure à l'isolation déjà en place dans le comble.
- Découper la à la dimension de la trappe en ajoutant 2 cm sur la longueur et sur la largeur.
- Clouer ou visser cette pièce d'isolant sur la trappe en réservant 1 cm de débord sur chacune des faces.

### c. Conduits de fumées

Les DTU 24.21 et 24.22 prévoient une protection de sécurité incendie en prescrivant une réserve de 17 cm libres autour du conduit ou d'isoler celui-ci sur sa hauteur et à proximité des bois de charpente avec un isolant nu classé A1 de sorte que la température externe du conduit ne soit pas supérieure à 50°C. On préconise une épaisseur d'isolant supérieure à 50 mm.

### d. Composants électriques et éléments de ventilation

- Les boîtes de dérivation, les gaines électriques ainsi que les transformateurs de courant basse tension doivent être accrochés à la charpente et ne doivent pas être recouverts par l'isolation ISONAT.
- Les spots basse tension doivent être protégés de manière à respecter un volume de ventilation suffisant. Dans tous les cas, se reporter à la notice technique du fabricant.
- L'ensemble doit être conforme aux prescriptions de la norme NF C 15-100.
- Le groupe de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) ainsi que ses gaines de ventilation doivent être fixés à la charpente et ne doivent pas être recouverts par l'isolation ISONAT.

### e. Fenêtres de toit

L'objectif est d'assurer la continuité de l'isolation avec la fenêtre de toit de façon à éviter les risques de ponts thermiques.

- S'assurer que la hauteur des tapées de fenêtre est compatible avec l'épaisseur de l'isolant ISONAT l'épaisseur des parements de finition (plaque de plâtre).
- Lors de la pose de l'isolant ISONAT, veiller à bien faire redescendre les lés jusqu'au contact des tapées.
- Si nécessaire (cas de toitures anciennes ou irrégulières), calfeutrer le contour de la fenêtre de toit à l'aide de mousse expansive type polyuréthane.
- Prévoir un régulateur de vapeur et l'adhésif pour les habillages de fenêtres de toit.
- Protéger l'isolant par un parement de finition (plaques de plâtre).



**isonat**



---

**éco-isolation innovante**

---

by Buitex

Zone Industrielle Le Moulin II – BP 23  
69470 COURS-LA-VILLE – France  
Tél. +33 (0)4 74 89 95 96  
Fax : +33 (0)4 74 89 88 89  
E-mail : [contact@isonat.com](mailto:contact@isonat.com)  
[www.isonat.com](http://www.isonat.com)