

HOURDEX ®

Liant à maçonner λ du mortier à maconner = 0,54 HL 5 (NF EN 459.1)



Le HOURDEX® est un mélange de Chaux Pure Tradi 100® de Saint-Astier et de ciment spécialement préparé pour les hourdages et corps d'enduit. Ce mélange est conforme aux DTU 20.1 de poses des blocs de bétons, briques, blocs légers, tuiles et au DTU 26.1 pour les corps d'enduit. Il contient des adjuvants spéciaux.

Ce produit à recu l'agrément des fabricants Bouyer-Leroux, Imerys, TBF. Le mortier réalisé avec du HOURDEX® a de plus un caractère ISOLANT THERMIQUE.

CONDITIONNEMENT:

- Sac de 25kg, palette de 1T250 soit 50 sacs

CONSERVATION ET GARANTIE:

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Maconnerie: DTU 20.1 - Carrelage: DTU 52.1 - Couverture: DTU 40.2 - Enduit: DTU 26.1

DTU 24 - Fumisterie:

• ÉQUIVALENCES :







1 brouette arasée de sable

Seaux de 10 litres







HOURDEX® 1 sac de 25 kg

Seaux de 10 litres

DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE:

Maçonneries, carrelages:

Blocs de béton, Briques creuses type A ou pleines Carrelages en grès ou céramique, pierres





Maconneries:

Briques creuses type B **Pierres**







RENDEMENT:

38 à 40 agglos de 20 x 20 x 50 soit 3 m²/sac 33 à 38 briques de 20 x 30 x 57 soit 4,5 à 5 m²/sac (avec un gabarit de pose)

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE SELON RT 2000 :

 λ = 0,54 pour le mortier de maçonnerie.

Couverture:

Tuiles, faîtières, rives, solins L'incorporation dans le mortier d'une résine d'accrochage peut s'avérer nécessaire dans le cas de tuiles fortement hydrofugées.









Fumisterie:

Boisseaux (béton, terre cuite) Briques pleines, pierres

GOBETIS, CORPS D'ENDUIT et FINITION TALOCHÉE selon DTU 26.1:

6







