



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PRÉGYLYS 15 PTR

Description

Enduit Joints poudre à Prise Très Rapide (PTR).
Idéal pour petits chantiers et fins de chantier.

+ produit

- Redoublement du joint dans la 1/2 journée
- Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)

Caractéristiques

| Temps d'emploi | Temps de redoublement | Temps avant mise en peinture | Gâchage | Consommation | Rendement |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 45 min à 1h | 45 min à 1h30 | 7 jours Conformément au DTU 25.41 | 12 L / 25 kg | 330 g/m ² | 25 kg = 75 m ² |

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

| Conditionnement | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| Ref | Conditionnement | Unités/Palette | Poids palette (kg) | EAN Unité |
| 99238 | sac de 25kg | 50 | 1250 | 3334160304270 |

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

