



## ENDUITS

# Enduit PRÉGYLYS™ 35 PR

### Description

- L'enduit PRÉGYLYS™ 35 PR est un enduit à prise rapide (PR) formulé à partir de plâtre et de carbonate sélectionnés pour leur blancheur et leur finesse.
- Il sert à traiter les joints entre plaques à bords amincis (BA), à assurer la jonction et la continuité du parement en plafonds, cloisons et doublages.
- Il permet aussi de finir les têtes de vis et/ou de clous et reprendre les épaufrures et rayures sur les plaques et effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels. Ce produit peut-être utilisé pour la pose des cornières de renfort d'angle.

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13963

Type de produit selon la norme européenne: 3B

Références des normes d'application: DTU 25.41

Avis techniques: oui

Références des avis techniques: 09/04-778

### Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: poudre

Taux de gâchage eau/poudre en %: 45

Type de produit: prise

Retrait en %: 5

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

### Qualités particulières

La solution idéale pour un redoublement et une finition dans la 1/2 journée, pour des petits chantiers, et par temps froid et/ou humide :

- Application : manuelle
- Temps d'emploi : 2 à 3 H
- Deuxième intervention possible après 2 à 3 H de séchage complet, en locaux ventilés.

### Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Gâcher les enduits PRÉGYLYS™ dans une auge propre avec une eau claire.

- Maintenir pendant le travail et le séchage une température ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet de l'enduit.
- Ne mélanger les enduits à aucun autre produit.



Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel;malaxeur

Temps d'emploi: 2H à 3H

Temps de redoublement: 2 à 4 h