

MORTIER RAPIDE

MORTIER PRO MINUTE © VPI



MULTI-USAGE RAPIDE



Temps de prise : 3 à 5 min à +20°C

Applicable manuellement

Consommation

1,9 kg/L de cavité à remplir.

Conservation

Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

Sac de 25 kg

Sac de 10 kg - Pack de 3 sacs

Sac de 5 kg - Pack de 4 sacs



SOL INT/EXT



MUR INT/EXT



Rapide

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : poudre grise

Composition : ciment, charges minérales, adjuvants spécifiques

Granulométrie : 2 mm

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Résistance en compression à :

1 h	3 MPa
24 h	10 MPa
7 jours	25 MPa
28 jours	35 MPa



MORTIER PRO MINUTE © VPI

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Petits scellements.
- Petites réparations.
- Ragréage.
- Rebouchage.
- Réalisation de moulage décoratif.

Épaisseur d'application : 0,5 à 3 cm par passe.

Supports admis

Tous supports à base de liant hydraulique.

Supports exclus

Tous supports à base de plâtre.

MISE EN ŒUVRE

Documents de référence

- NF EN 1504-3
- Marquage CE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Le repiquer si nécessaire.
- Humidifier avant application.

Préparation du produit

- Gâcher manuellement ou à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente.
- Taux de gâchage :
 - **4 L** d'eau par sac de 25 kg.
 - **1,6 L** d'eau par sac de 10 kg.
 - **0,8 L** d'eau par sac de 5 kg.
- Ne jamais rebattre le mortier après le début de prise.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Début de prise

5 min

- Appliquer à la truelle comme un mortier traditionnel.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.