

ALOJOINT SP 24H

**ÉNDUIT POUR LA RÉALISATION DES JOINTS
ENTRE PLAQUES DE PLÂTRE**



AVANTAGES

- Application manuelle ou mécanique
- Temps d'emploi très long
- Produit très fin et très blanc
- Adapté aux gros chantiers



EMPLOI

• DESCRIPTION

- L'ALOJOINT SP 24H est un enduit pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre. Durcissement par séchage.
- Application machine possible.

• COMPOSITION

- Charges carbonatées, agents rétenteurs d'eau, régulateurs de prise.

• SUPPORTS ADMISSIBLES

- L'ALOJOINT SP 24H s'applique en intérieur entre plaques de plâtre à bords amincis.

• PROPRIÉTÉS

- Enduit très fin, permettant de jointoyer et de réaliser la finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION	
24 heures	
DÉBUT DE PRISE	FIN DE PRISE
Sans prise	Sans prise
DTU	
2541	
NF/EN	
NF EN 13963	
GRANULOMÉTRIE MAXIMALE DES CHARGES	
< 0.2 mm	
pH	
7,5 à 10,5	
MASSE VOLUMIQUE DE LA POUDRE	
700 kg/m ³ (± 100 kg/ m ³)	
MASSE VOLUMIQUE DE LA PÂTE	
1 500 kg/m ³ (± 100 kg/m ³)	

MISE EN ŒUVRE

• PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les plaques de plâtres doivent être fixées conformément au DTU 25 41.
- Masquer les têtes de vis.

• PRÉPARATION DU MÉLANGE

- Le taux de gâchage par rapport au poids de la poudre est d'environ 48%, soit 12 litres d'eau par sac de 25 kg. Verser la poudre dans l'eau. Mélanger à l'agitateur mécanique jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

• APPLICATION

- On effectue le remplissage de l'aminci avec l'enduit en arasant au niveau du parement des plaques.
- La bande est collée puis serrée à l'aide de l'enduit.
- Après séchage effectuer une ou deux passes de finition.
- Délai d'attente avant les finitions : attendre que le produit soit sec à coeur (24 heures à 20°C - 30% HR)

• FINITIONS

- Utiliser notre **ENDUIT SURFIN DE LISSAGE** avant mise en peinture ou notre enduit de décoration intérieure **SOPREFIBRE** (Voir nos autres produits, nous consulter).

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

• CONSOMMATION

- Environ 350 g de poudre par m².

CONDITIONNEMENT


- Sac de 25 kg.
- Palette de 48 sacs de 25 kg soit 1,200 T.

Marquage : date et heure de fabrication, Numéros de lot




PRÉCAUTIONS

- Températures comprises entre + 5 et + 30° C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de gel ou de dégel, en plein soleil ou supports chauds.
- Ne pas ajouter d'eau ni de poudre si le produit commence à faire sa prise.



CONSERVATION



à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage, sous réserve de conservation du produit dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel.

N.B. : Tout emballage entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.