



Étanchéité des parois

Fondaply 2

Membrane en bitume SBS auto-adhésive surfacée par un film synthétique

Excellente résistance à la fissuration

Grande résistance à la pénétration des racines

Domaine d'emploi

Étanchéité de parois de locaux habitables, en béton armé ou en maçonnerie de petits éléments enduits conformes au DTU 20.1.

Mise en œuvre

- Passer le primaire d'impression Siplast Primer au minimum 2 h avant la pose du Fondaply 2.
- Poser Fondaply 2 dans le sens de la hauteur, en décollant le film pelable du haut vers le bas, par lé de 3 m de hauteur maximum, avec des recouvrements latéraux de 6 cm et verticaux de 10 cm.
- Fixer mécaniquement en tête de chaque lé, tous les 25 cm, en respectant un retrait de 5 cm en haut.
- Fixer le solin de protection en tête de l'ouvrage.

Caractéristiques

- Poids: environ 1,5 kg/m²
- Épaisseur: 1,5 mm

Informations complémentaires

Fondaply 2 peut recevoir une protection complémentaire (Fonda+ ou Fonda GTX), dans le cadre d'une solution renforcée. Le remblai doit être réalisé par couche horizontale successive de 20 cm avec un matériau homogène, conformément aux exigences du DTU 12.

Document de référence

Cahier des Charges de Pose visé par ETN Alpha Contrôle.

Conditionnement

Dimensions des rouleaux	Poids	Conditionnement divisible
1 m x 20 m	30 kg	20 rouleaux