

# PB 38 Revêtu Kraft

Panneau semi-rigide en laine de verre pour l'isolation des murs



MURS PAR  
L'INTÉRIEUR

## Caractéristiques



- Certificat ACERMI 02/018/066
- DOP 0001-13



Panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d'un surfaçage en kraft quadrillé 100x100 mm sur une face.

	Code	Niveau	Unité
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24h
Conductivité thermique	λD	0,038	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	5	kPa.s/m <sup>2</sup>
Tolérance d'épaisseur	d	T3	

## Avantages

- Solution économique d'isolation des murs
- Pose facile et rapide

## Références

Référence	Épaisseur mm	Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/cols	cols/pal	m <sup>2</sup> /cols	pnx/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité
73899	150	4	0,6	1,35	6	28	4,86	168	136,08	A
73897	120	3,2	0,6	1,35	7	28	5,67	196	158,76	A
65372	100	2,65	0,6	1,35	9	28	7,29	252	204,12	A
72174	75	2	0,6	1,35	12	28	9,72	336	272,16	A
73895	60	1,6	0,6	1,35	14	28	11,34	392	317,52	A
73892	45	1,2	0,6	1,35	16	28	12,96	448	362,88	A

## Disponibilité

- A Produit disponible sur stock
- B Produit disponible sur fabrication
- C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Stockage permanent interdit