

MASTIREX

MULTI-USAGES INTÉRIEUR



Mastic de fixation type néoprène pour l'agencement.



DESTINATIONS

Mastic de fixation type néoprène pour plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, poutres polyuréthane, carrelages, panneaux décoratifs, moulures de bois sur tous supports usuels du bâtiment.

AVANTAGES

Mise en oeuvre facile.
Résistance élevée.
Prise rapide
Extrusion facile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : blanc
Viscosité : 4000 Pa.s environ
Extrait sec : 81 % environ
Densité : 1,35 environ
Température minimum d'application : + 10°C
Temps de séchage : 5 à 10 minutes environ (double encollage)
Temps ouvert :
- encollage 1 face : 1 à 5 minutes*
- encollage 2 faces : 10 à 15 minutes*
Temps de prise : maintien immédiat
Prise définitive : 48 heures environ

** Selon porosité du support et conditions de température.*

MISE EN OEUVRE

APPLICATION

Application en plot ou en cordon avec un pistolet manuel ou pneumatique.

Matériaux légers :

Déposer au dos du matériau à coller des plots ou cordons de colle espacés de 15 cm environ. Mettre en place en appuyant fortement, le maintien est immédiat mais vous pouvez rectifier la pose pendant les 4 ou 5 minutes qui suivent l'encollage.

Matériaux lourds ou collage sur supports bloqués (ex : métaux) :

Même méthode d'encollage, mais après avoir mis en place le matériau à coller, le retirer, ceci à pour effet de transférer une partie de la colle sur le support. Laisser évaporer les solvants 5 à 10 minutes. Mettre en place à nouveau en appuyant fortement, la prise est immédiate.

Dans les deux cas, la prise définitive intervient après 24 à 48 heures.

NETTOYAGE

Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK.
Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine et dans un local tempéré.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30111685	Blanc - Cartouche 310 ml	12	3549210031376

SECURITE

Liquide et vapeurs très inflammables. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer et ne pas utiliser du matériel électrique. Eviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

