



# SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

## COLORCHAUSABLE®

MORTIER DE FINITION SPÉCIAL RÉNOVATION



GAMME RÉNOVATION

MORTIER DE FINITION

## LES + PRODUIT

- ◆ SOUPLE, ONCTUEUX ET MANIABLE
- ◆ PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU
- ◆ PERFORMANCES ADAPTÉES AU BÂTI ANCIEN
- ◆ COLORATION ET GRANULOMÉTRIE AJUSTABLES AU CHANTIER

### DOMAINES D'UTILISATION

- > Usage extérieur et intérieur.
- > Enduit de finition sur maçonnerie ancienne.
- > Rejointoiement de pierres et de briques.
- > Application manuelle et mécanique : mortier de finition conforme à la norme NF DTU 26.1.

### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg  
56 sacs par palette (palette de 1T400)

### COMPOSITION

- > Mortier à base de chaux hydraulique, de charges minérales, d'adjuvants et de pigments spécifiques.
- > Teintes sur-mesures à la demande.
- > Granulométries disponibles :  
M (Moyen : 0/2,5mm), TF (Très Fin : 0/1,3 mm).

### CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.





## SUPPORTS ADMISSIBLES

Intérieur et extérieur :

> Sur toutes sous-couches en produits de Saint-Astier® réalisées conformément au NF DTU 26.1. Pour une finition sur une sous-couche ancienne en l'état, consulter notre équipe technique.

**RAPPEL :**

> Sur supports hourdés au plâtre gros, une sous-couche en CHAUX PURE BLANCHE LC\*\*\*\*® NHL 3,5 de Saint-Astier®, en CHAUSABLE® ou en CHAUSABLE® PREMIUM devra être réalisée.

> Sur les maçonneries salpêtreuses et / ou humides, réaliser la sous-couche en mortier d'assainissement SANIMUR® selon le NF DTU 26.1 chap. 12.1.

> En intérieur sur supports briques ou parpaing, le COLORCHAUSABLE® peut être appliqué en deux passes frais sur frais : consulter un technicien de Saint-Astier®.

## SUPPORTS EXCLUS

> Plaque de plâtre et carreaux de plâtre, enduit de plâtre, peinture, RPE,... : consulter l'équipe de Saint-Astier®.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

> Le support devra être propre et exempt de poussières.

## PRÉPARATION DU MORTIER

> Malaxer mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.

> Ouvrabilité : environ 3 heures en fonction des conditions climatiques.

> Le dosage en eau et le temps de mélange seront constants.

## MISE EN ŒUVRE DU MORTIER

> Humidifier la veille de l'application la sous-couche choisie.

> Ne pas appliquer sur support gelé ou risquant de geler dans les 24h.

> Ne pas appliquer les teintes soutenues en dessous de + 8°C et par fort taux d'humidité (crachin, brouillard) car risque d'efflorescences.

> Projection mécanique et manuelle.

> Selon les types de supports, une trame en fibre de verre peut être incorporée aux points singuliers : consulter un technicien de Saint-Astier®.

## ÉPAISSEUR

> De 5 à 7 mm en une passe continue en enduit de finition talochée, selon granulométrie.

> De 10 à 12 mm en une passe continue en enduit de finition grattée, laissant 5 à 8 mm fini.

> De 10 à 20 mm en rejointoiement de pierres ou de briques.

## FINITIONS

> Appliquer une épaisseur de 5 à 7 mm finie en fonction de l'aspect recherché (gratté, brossé, taloché).

> **Solution conseillée :** appliquer une couche de 10 à 12 mm, dresser et laisser raidir 2 à 4 heures suivant les conditions climatiques, gratter pour laisser en place 5 à 7 mm et talocher immédiatement à l'éponge puis égrèner si nécessaire.

> Finition talochée ou lissée truelle, contactez notre équipe technique.

## CONDITIONS CLIMATIQUES

Utiliser le produit entre 8°C et 30°C.

Par fortes chaleurs ou vent, humidifier les supports et maintenir cette humidité par pulvérisations modérées pendant 48 heures.

<b>SUR SOUS-COUCHE CONFORME AU NF DTU 26.1</b>	<b>COLORCHAUSABLE®</b> 1 + 4/5 litres d'eau
<b>MALAXAGE MÉCANIQUE</b>	3 à 5 minutes minimum
<b>CONSOMMATION MOYENNE</b>	1,6 à 1,8 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur

## CARACTÉRISTIQUES

Mortier traditionnel / Type CR / Classe CS I / W0

