



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

TRADÉCO®

CHAUX BLANCHE FORMULÉE



GAMME BIO-SOURCÉE

CHAUX BLANCHE FORMULÉE

LES + PRODUIT

- ◆ CONÇUE POUR MORTIER D'ENDUIT CHAUX / CHANVRE ET LES ENDUITS TRADITIONNELS
- ◆ FAVORISE LES ÉCHANGES HYGROMÉTRIQUES
- ◆ MANIABLE, SOUPLE ET ONCTUEUSE
- ◆ PASSAGE EN MACHINE FACILE

DOMAINES D'UTILISATION

- > Bétons et enduits en chaux / chanvre.
- > Enduits avec les sables locaux sur maçonneries neuves ou anciennes.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg
55 sacs par palette (palette de 1T375)

COMPOSITION

Chaux normalisée spécialement étudiée pour optimiser les qualités des enduits chaux / chanvre. La chaux TRADÉCO® HL 3,5 est composée de chaux naturelle, de liant hydraulique et d'adjuvants spécifiques.

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.

25
KG

HL
3,5

NORME
CHAUX
NF EN 456-1

EXCELL
+





RÉALISATION D'ENDUITS ISOLANTS EN CHAUX / CHANVRE

PRÉPARATION DU MORTIER D'ENDUIT

Quelles que soient la forme et la finition d'enduit à réaliser, le mélange se fera selon la marche à suivre suivante :

- > Introduire l'eau en totalité dans la bétonnière puis la chaux TRADÉCO®.
- > Laisser malaxer quelques minutes pour obtenir un lait de chaux homogène.
- > Additionner le chanvre décompressé et malaxer jusqu'à ce que le mortier soit de consistance homogène et de couleur régulière (5 à 15 minutes).
- > Le mélange ainsi obtenu doit être gras et onctueux.

MISE EN ŒUVRE DU MORTIER

- > L'enduit de chaux / chanvre sera appliqué sur un gobetis traditionnel 24 heures après sa réalisation.
- > Appliquer l'enduit manuellement à la truelle ou à la taloche par passes successives de 2 à 4 cm en attendant de 20 à 90 minutes entre chaque passe. Dans le cas d'une finition en enduit minéral chaux et sable, la dernière passe de chaux / chanvre devra être dressée puis laissée rugueuse.
- > Après un séchage de 60 à 90 jours, un enduit de finition gratté ou brossé de CHAUX TÉRÉCHAUX® NHL 2, CHAUX COLORÉE® HL 2 ou TRADÉCO® HL 3,5 peut être réalisé. Les surfaces réalisées ne devront pas dépasser 20 m² et seront séparées par des joints de fractionnement.
- > L'enduit TRADÉCO®/ Chanvre ISOCANNA® pourra également être fini à la taloche ; après 60 jours, il pourra recevoir un badigeon de type BADILITH®.

4 Sac de Chaux TRADÉCO® 25 kg + 1 Ballot de chanvre ISOCANNA® 20 kg + Seaux d'eau de 10 litres

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENDUIT ISOLANT TRADÉCO® / ISOCANNA®

DENSITÉ SÈCHE (kg / m ³)	MODULE D'ÉLASTICITÉ À 28 JOURS (MPa)	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION À 28 JOURS (MPa)	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	RÉSISTANCE THERMIQUE POUR 8 CM D'ÉPAISSEUR (m ² .K.W ⁻¹)	RÉACTION AU FEU
500 à 800 en fonction du tassement	> 20	> 0,3	λ = 0,12	R = 0,67	A2 - s1, d0

RÉALISATION DE MORTIERS TRADITIONNELS CHAUX/SABLE BÂTIR, REJOINTOYER

MAÇONNERIE TENDRE ET REJOINTOYER (NF DTU 20.1)

Pierres tendres (calcaire, grès,...)

1 Seau TRADÉCO® + 2/2,5 Seaux sable 0/4

Briques creuses ou pleines et / ou anciennes

1 Seau TRADÉCO® + 2 Seaux sable 0/4

TRAVAUX D'ENDUITS (NF DTU 26.1)

APPLICATION MANUELLE ET POT DE PROJECTION*	GOBETIS	CORPS ENDUIT	FINITIONS	
	3 à 5 mm	10 à 20 mm	Grattée, brossée, recoupée (5 à 7 mm)	Talochée 5 mm max (uniquement manuel)
MAÇONNERIES ANCIENNES	1 Seau TRADÉCO® + 1,5 Seaux sable 0/4	1 Seau TRADÉCO® + 2 Seaux sable 0/4	1 Seau TRADÉCO® + 2/2,5 Seaux sable 0/4	1 Seau TRADÉCO® + 2,5/3 Seaux sable 0/4
CONSUMMATION DE CHAUX	2 kg / m ² pour 5 mm	3,5 kg / m ² pour 10 mm	3 à 4 kg / m ² pour 10 mm	1,5 kg / m ² pour 5 mm
ATTENTE ENTRE LES COUCHES	2 jours		7 jours minimum	

*Pour l'application au pot de projection, il est possible de ne pas appliquer le gobetis et choisir le dosage le moins important en quantité de sable

APPLICATION MÉCANIQUE (machine à projeter)	1 ^{re} COUCHE	FINITIONS (nous consulter)	
	15 à 20 mm	Grattée, brossée, recoupée (5 à 7 mm)	Talochée 5 mm max (uniquement manuel)
MAÇONNERIES ANCIENNES	1 Seau TRADÉCO® + 7/8 Seaux sable 0/4	1 Seau TRADÉCO® + 8/9 Seaux sable 0/2 à 0/4	1 Seau TRADÉCO® + 9/10 Seaux sable 0/2
CONSUMMATION DE CHAUX	5 à 6,5 kg / m ² pour 15 mm	3 à 4 kg / m ² pour 10 mm	1,5 kg / m ² pour 5 mm
ATTENTE ENTRE LES COUCHES	7 jours minimum		

Information complémentaire : une finition grattée ou talochée en CHAUX COLORÉE® est possible sur un corps d'enduit en TRADÉCO®.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Finition talochée, frisée ou lissée épaisseur maximum 5 mm. Pour la finition talochée, ne pas utiliser de taloche en plastique.
- > Les enduits traditionnels sont sujets à l'apparition de nuances après une ondée. Ce phénomène démontre que le mortier de chaux a un rôle de régulateur hygrométrique.
- > Quantité d'eau de gâchage : en fonction de l'humidité du sable et du dosage.
- > Des Documents Techniques de Mise en Œuvre (DTMO) sont disponibles sur : www.saint-astier.com.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Entre 8° C et 30° C.
Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

ÉQUIVALENCE

1 Sac de Chaux TRADÉCO® 25 kg = 4 Seaux de 10 litres