

V410/V411 COLLIFLEX PREMIUM 2

COLLE DÉFORMABLE



SOL CHAUFFANT ET FAÇADE

- Tous types de planchers chauffants
- Spécial façade
- Excellente résistance au glissement
- Collage de formats oblongs en sol et mur
- Double taux de gâchage pour une consistance fluide ou normale

C2 S1 ET/EG



SOLUTION CHANTIER
À DÉCOUVRIR P. 156-157



INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

La consommation dépend de la consistance (normale ou fluide), du peigne utilisé et du mode d'encollage. Se reporter au tableau correspondant.

Teintes

Gris : V410
Blanc : V411

Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

Sac de 25 kg

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : poudre grise ou blanche

Composition : ciments spéciaux, sables sélectionnés, adjuvants spécifiques

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C*	
Adhérence initiale	≥ 1 MPa
Adhérence après action de l'eau	≥ 1 MPa
Adhérence après action de la chaleur	≥ 1 MPa
Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 1 MPa
Stabilité thermique	-30°C à +80°C
Déformabilité	≥ 2,5 mm
Réaction au feu	Classe E

* Ces valeurs ont été mesurées en conditions de laboratoire ; elles peuvent être issues de données statistiques ou d'essais ponctuels et sont données à titre indicatif.

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Collage de carreaux et de pierres de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur, intérieur et extérieur et piscine privative. Applicable sur tous types de planchers chauffants, y compris Plancher Rayonnant Électrique (PRE), en façade jusqu'à 28 m, sur **CRYLIMPER** et **CRYLÉTANCHE**.

Supports exclus

- Métal.
- Polystyrène.

Supports admis

	EXPOSITION À L'EAU DES PAROIS DES LOCAUX	MUR INTÉRIEUR			MUR EXTÉRIEUR
		EA / EB	EB+ PRIVATIF	EB+ COLLECTIF	EC
MUR	Béton	3 600	3 600	3 600	3 600 (H1) / 2 200 (H2)
	Enduit ciment ou bâtard	3 600	3 600	3 600	3 600
	Enduit ciment ou bâtard classé CS III	3 600	3 600	3 600	250 / 3 600 (2)
	Enduit ciment ou bâtard classé CS IV	3 600	3 600	3 600	3 600 (H1) / 2 200 (H2)
	Carreau de brique ou de béton cellulaire monté au ciment*	3 600	3 600	3 600	3 600
	Carreau de brique monté au plâtre*	2 200	2 200		
	Bloc de béton cellulaire monté au plâtre*	3 600	3 600		
	Plaque de plâtre cartonnée	3 600			
	Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée*	3 600	3 600	3 600	
	Double plaque de plâtre cartonnée à joints croisés	36 000			
	Double plaque de plâtre cartonnée hydrofugée à joints croisés*	36 000	36 000	3 600	
	Panneau de bois CTBH, CTBX, OSB...	2 200			
	Ancien carrelage*	3 600	3 600		2 200 (H1)
	Enduit décoratif organique, peinture poncée*	3 600	3 600		
	Plaque de polystyrène revêtue prêt à carrelé	2 200	2 200	1 200	
Plaque ciment ou silico calcaire*	2 200	2 200	2 200	1 200	
Béton revêtu de pâte de verre scellée				3 600 (H1) / 2 200 (H2)	

	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR ⁽¹⁾	
	SOL	Dallage sur terre-plein	15 000
Plancher béton sur vide sanitaire ou local non chauffé		15 000	
Plancher (dalle pleine, dalle collaborante, plancher poutrelle, bac acier)		15 000	3 600
Dalle ou chape adhérente		15 000	
Chape flottante ou désolidarisée		15 000	
Enduit de sol P3 minimum		15 000	
Chape asphalte de 25 mm d'épaisseur minimum		10 000	
Chape anhydrite (sulfate de calcium)**		15 000	
Chape sèche (à base de plâtre ou ciment)		3 600	
Chape allégée d > 0,65		2 200	
Plancher chauffant à eau (réversible ou non)		15 000	
Plancher rayonnant électrique (PRE)		3 600	
Chape de protection d'étanchéité		15 000	3 600
CRYLIMPER		15 000	
CRYLÉTANCHE		3 600	
FLEXÉTANCHE ULTRA		3 600	3 600
Anciennes traces de colle (non redispersables)		3 600	
Ancien parquet collé, panneaux bois CTBH, CTBX, OSB		1 200***	
Ancien carrelage - Granito non fissuré	3 600	3 600	
Ancienne dalle plastique	3 600		
Ancienne peinture de sol poncée	3 600		

	PISCINE ET BASSIN PRIVATIFS	
Chape et enduit ciment	1 800	
Béton et dalle béton	1 800	
FLEXÉTANCHE ULTRA	1 800	

* Support pouvant nécessiter une protection à l'eau sous carrelage (voir fiches techniques de **CRYLIMPER** pages 28-29 et **CRYLÉTANCHE** pages 32-33).

** Sur chape anhydrite (sulfate de calcium), diluer **PRIMA UNIVERSEL** pur avec 20 % d'eau.

*** Avec l'interposition de la **TRAME MAILLE 8 x 8** noyée dans la masse.

(H1) Hauteur carrelée ≤ 6 m.

(H2) Hauteur carrelée ≤ 28 m.

(1) En sol extérieur, pente minimum 1,5 %.

Le revêtement doit être de couleur claire (coefficient d'absorption solaire a ≤ 0,7).

(2) : 250 cm² pour un collage généralisé,

3 600 cm² pour des surfaces restreintes

Les valeurs indiquées correspondent à la

surface maximale des carreaux en cm².

Des limitations peuvent exister selon les

différents pays, se référer systématiquement

aux règles de l'art, CPT ou DTU pour la France.

■ Sur primaire **PRIMA UNIVERSEL**

MISE EN ŒUVRE

Documents de référence

- DTU 52.2 et CPT en vigueur
- Règles professionnelles pour la pose collée des revêtements céramiques grands formats, très grands formats et formats oblongs en mur intérieur en travaux neufs.
- DTU65.14, CPT 3164 et CPT 3606 pour les planchers chauffants
- Certificat QB n° 33 MC 454 et 36 MC 454
- Marquage CE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant. Il doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).
- Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage.
- Le support doit être plan :
 - 5 mm sous la règle de 2 m dans le cas général,
 - 3 mm sous la règle de 2 m en sol pour des formats S > 3600 cm² ou oblongs.
- Décaper soigneusement toutes les taches.
- Appliquer le primaire et/ou le SPEC ou le SEL adapté.
- Le produit peut servir pour des rattrapages minces ponctuels jusqu'à 10 mm, attendre le lendemain avant de débiter les opérations de collage.
- **Sur sol chauffant :**
 - Mettre la dalle en chauffe une 1^{ère} fois (conformément au NF-DTU ou CPT en vigueur).

PRIMAIRE	CONSOMMATION	DÉLAI DE RECOUVREMENT À +20°C
PRIMA UNIVERSEL®	50 à 200 g/m ²	30 min

[1] Sur chape anhydrite (sulfate de calcium), diluer **PRIMA UNIVERSEL** pur avec 20 % d'eau. Interrompre le chauffage 48 h avant le début des travaux et ne le remettre en service, progressivement, que 48 h après réalisation des joints.

• Sur chape anhydrite (sulfate de calcium) :

Le taux d'humidité de la chape doit être inférieur à 1 % pour les locaux E1 et 0,5 % pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure).

La chape doit être dépourvue de laitance et dépoussiérée.

En local E2, traitement avec **CRYLIMPER** de la jonction sol / paroi verticale sur 7 cm minimum de part et d'autre :
 - plier la bande d'**ANGLÉTANCHE** puis la maroufler dans une couche de résine **CRYLIMPER** appliquée au pinceau,
 - ou coller directement dans l'angle des supports la bande autocollante **BUTYLIMPER**.

Veiller à ce que 2 bandes successives se chevauchent de 5 cm minimum.

• Sur supports bois :

Le plancher doit être stable, rigide et ne pas présenter de flexion. Le revisser et le renforcer si nécessaire. Poncer les parquets vitrifiés. Éliminer les cires et vernis à la paille de fer. Colmater les lames disjointes avec un mastic acrylique.

• Sur ancien carrelage :

Éliminer les éléments non adhérents et reboucher avec un mortier de réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et laisser sécher. Poncer et dépoussiérer si le carrelage reste gras.

Préparation du produit

- Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente
- Taux de gâchage :
 - **6,75 à 7,25 L** d'eau par sac de 25 kg pour une consistance normale.
 - **8,25 à 8,75 L** d'eau par sac de 25 kg pour une consistance fluide.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.
- Laisser reposer 5 min.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C	
Durée d'utilisation du mélange	3 h
Temps ouvert	30 min
Délai d'ajustabilité	20 min
Délai avant jointoiement base ciment	24 h
Délai avant jointoiement époxy	3 jours
DÉLAIS DE MISE EN SERVICE (APRÈS COLLAGE)	
Pédestre ou circulation légère	24 h
Normal en local P2 ou P3	48 h
Délai avant immersion	7 à 10 jours

• Sur panneaux de particules CTB-H et contre plaqué CTB-X :

Respecter le délai de recouvrement du primaire. Réaliser le pontage des panneaux avec des bandes de **TRAME MAILLE 8 x 8** de 20 cm de largeur, maintenues par agrafage. Appliquer grassement la colle choisie pour noyer l'armature. Laisser sécher et procéder au collage.

• Sur parquets collés (sans ragréage préalable) :

Respecter le délai de recouvrement du primaire puis entoiler la totalité de la surface avec la **TRAME MAILLE 8 x 8** maintenue par agrafage (prévoir un recouvrement de 5 cm entre lés). Appliquer grassement la colle pour noyer l'armature puis laisser sécher et procéder au collage.

- Étaler la colle sur le support avec une lisseuse puis répartir et régler l'épaisseur avec un peigne cranté adapté au format des carreaux.
- Dans les cas où un double encollage est nécessaire, le réaliser en beurrant le revers du carreau à l'aide d'une truelle ou de la partie non crantée d'un peigne à colle ou en le peignant à l'aide d'un peigne U4 ou V4 en prenant soin de dessiner les sillons dans le même sens que sur le support.
- Appliquer le carrelage dans la limite du temps ouvert et exercer une pression suffisante pour assurer le bon transfert de la colle.
- Éliminer tout excès de colle qui pourrait remonter dans les joints.
- Ménager un vide périphérique autour de toutes les zones carrelées. Le lendemain le remplir avec un mastic élastomère.

- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais

CONSOMMATION ET MODE D'ENCOLLAGE

Les valeurs indiquées correspondent à des consommations minimales sur l'ensemble de l'ouvrage.

MUR INTÉRIEUR

Surface S des éléments de revêtements (en cm ²)	S ≤ 50	50 < S ≤ 500	500 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600	3 600 < S ≤ 36 000
Consommation en kg de poudre par m ²	1,5	3	5,5	6	6,5
Exemple de peigne à colle*	U3	U6	U9	U9	8x10x20 ou demi-lune de Ø 20 mm

MUR EXTÉRIEUR

Surface S des éléments de revêtements (en cm ²)	S ≤ 50	50 < S ≤ 300	300 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600
Consommation en kg de poudre par m ²	3	4,5	5,5	6	7
Exemple de peigne à colle*	U6	U6	U9	U9	U9

SOL INTÉRIEUR - CONSISTANCE NORMALE

Surface S des éléments de revêtements (en cm ²)	S ≤ 50	50 < S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600	3 600 < S ≤ 15 000
Porosité P de la pierre Absorption d'eau E du carreau céramique	Toutes	Toutes	Toutes	P > 2 % E > 0,5 %	P ≤ 2 % E ≤ 0,5 %	Toutes	Toutes
Consommation en kg de poudre par m ²	1,5	3	4,5	4,5	5,5	6	6,5
Exemple de peigne à colle*	U3	U6	U9	U9	U9 ou demi-lune de Ø 20 mm	8x10x20 ou demi-lune de Ø 20 mm	8x10x20 ou demi-lune de Ø 20 mm

SOL EXTÉRIEUR - CONSISTANCE NORMALE

Surface S des éléments de revêtements (en cm ²)	S ≤ 50	50 < S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600	3 600 < S ≤ 15 000
Consommation en kg de poudre par m ²	1,5	4,5	6	6,5	7	7	8
Exemple de peigne à colle*	U3	U6	U9	U9	Demi-lune de Ø 20 mm	Demi-lune de Ø 20 mm	Demi-lune de Ø 20 mm

SOL INTÉRIEUR - CONSISTANCE FLUIDE

Surface S des éléments de revêtements (en cm ²)	120 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600	3 600 < S ≤ 15 000
Consommation en kg de poudre par m ²	4,5	5	6	7
Exemple de peigne à colle*	U9, 8x10x20 ou demi-lune de Ø 20 mm	Demi-lune de Ø 20 mm	Demi-lune de Ø 20 mm	Demi-lune de Ø 20 mm

SOL EXTÉRIEUR - CONSISTANCE FLUIDE

Surface S des éléments de revêtements (en cm ²)	120 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600
Consommation en kg de poudre par m ²	5	6	7
Exemple de peigne à colle*	U9, 8x10x20 ou demi-lune de Ø 20 mm	Demi-lune de Ø 20 mm	Demi-lune de Ø 20 mm

PISCINE ET BASSIN

Surface S des éléments de revêtements(en cm ²)	Pâte de verre	S ≤ 100	100 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 1 800
Consommation en kg de poudre par m ²	1,5	3	4,5	6	6,5
Exemple de peigne à colle*	U3	U6	U6	U9	U9

* La nomenclature des peignes est précisée dans le DTU 52.2 P1-2.

S = Surface du carreau

E = Absorption en eau en %

P = Porosité

Simple encollage

Double encollage

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.