

REF. : _____ SIZE: _____

CERAMIC WALL TILES IN WHITE BODY
REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE
REVESTIMENTO EM PASTA BRANCA

FINISHING: _____

EN14411, ANNEXE L ANEXO L; GROUP GROUPE GRUPO BIII		STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA	CEREV VALUE VALEUR CEREV VALOR CEREV	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS	LINEAR DIMENSIONS DIMENSION LINEAIRES DIMENSÕES LINEARES	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	NP EN ISO 10545-2
		ORTHOGONILTY ORTHOAGONALITÉ ORTOGONALIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	
		STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE	$\Delta \pm 0,3\%$ MAX. $\pm 1,5\text{mm}$	
		FLATNESS PLANEITÉ PLANARIDADE	$\Delta +0,5\% / -0,3\%$ MAX. $+2 / -1,5\text{mm}$	
		THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESURA	$\Delta \pm 10\%$ MAX. $\pm 0,5\text{mm}$	
	WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA %	>10%	16-19%	NP EN ISO 10545-3
	BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm²	(<7,5mm) $\geq 200\text{N}$ $\geq 12\text{N/mm}^2$ ($\geq 7,5\text{mm}$) $\geq 600\text{N}$ $\geq 15\text{N/mm}^2$	(<7,5mm) $>300\text{N}$ $\geq 16\text{N/mm}^2$ ($\geq 7,5\text{mm}$) $>600\text{N}$ $\geq 16\text{N/mm}^2$	NP EN ISO 10545-4
	LINEAR THERMAL DILATATION (X10⁻⁶K⁻¹) DILATATION THERMIQUE LINEAIRE (X10 ⁻⁶ K ⁻¹) DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (X10 ⁻⁶ K ⁻¹)		$\leq 7 \text{ X } 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	NP EN ISO 10545-8
	RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO		TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-9
	RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM	REQUIRED EXIGENCE EXIGIDO	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS	MINIMUM CLASS B	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13
	RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDIQUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ AS BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13
	RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS	MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-14
	CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES ESPECIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN14411 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

⚠ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.