



PIGEON GRANULATS NORMANDIE

La garenne - BP 6
50 220 DUCEY - LES CHERIS

Tél : 02 33 89 67 67

Fax : 02 33 89 67 68

e-mail : pgn@groupe-pigeon.com

Fiche Technique Produit

Sablère Route des Sables - Le Haut-lieu
14 400 VAUX sur SEULLES

Grave 0/4 criblée - Code a

Norme : NF P 18-545 Article 7 et 8

ORIGINE

Route des Sables - Le Haut-lieu
14 400 VAUX sur SEULLES

Tél : 02.31.51.18.78
Fax : 02.31.51.18.79

Nature pétrographique
Couleur

Sable pliocène
jaune

FABRICATION

Extraction du sable (sable 0/4 avec quelques éléments < à 20mm)
Criblage pour éliminer les éléments > à 5mm

PROPRIETES

Masse volumique réelle préséchée (ρ_p , NF EN 1097-6 Annexe A)
Valeur au bleu de méthylène des fines (MB , NF EN 933-9)
Valeur pH

Résultat	Spécifications NF P 18-545 art. 8
----------	--------------------------------------

2.65 t/m ³	
-----------------------	--

1,0	≤ 2
-----	-----

Neutre	
--------	--

CLASSIFICATION NORMALISEE

NF P 18-545

Grave 0/4 criblée - Code a

UTILISATIONS PRINCIPALES

Sable pour chaussées : couche de fondation, de base, de liaison et de roulement.