

ULTRACARE GROUT RELEASE

Produit en dispersion aqueuse pour protéger les matériaux poreux avant le jointoiment



DOMAINE D'APPLICATION

UltraCare Grout Release est un produit de protection à base d'eau anti-taches, spécialement conçu pour le grès cérame, à utiliser comme traitement avant le jointement afin de réduire le risque de taches et de faciliter le nettoyage.

Idéal également pour la terre cuite, le klinker, les pierres naturelles et artificielles et les agglomérés.

Utilisé avant le jointoiment, il empêche la pénétration dans la microporosité du matériau et facilite

l'élimination des résidus, en évitant les efflorescences ou "l'effet cadre" caractéristique des grands formats.

Convient pour le joint à base de ciment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UltraCare Grout Release est une dispersion aqueuse de microparticules hydrofuges qui offre une protection contre les taches avant le jointoiment des mortiers.

UltraCare Grout Release n'altère pas l'adhérence du joint.

INDICATIONS IMPORTANTES

Le produit ne convient pas au traitement de surfaces autres que celles recommandées. Le produit convient uniquement à l'application de joint à base de ciment. Un essai préliminaire sur un échantillon représentatif est toujours recommandé afin d'évaluer le résultat esthétique et l'efficacité du traitement avant d'en poursuivre l'application sur l'ensemble de la surface.

Bien ventiler la pièce lors de l'utilisation et du séchage du produit si appliqué à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI

UltraCare Grout Release est prêt à l'emploi. Agiter avant utilisation.

Nettoyer préalablement la surface avec un produit approprié de la gamme **UltraCare** (tel que **UltraCare Keranet**, **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare MultiCleaner**, etc.), en se référant aux fiches techniques correspondantes.

Attendre que les supports soient complètement secs et appliquer **UltraCare Grout Release** uniformément, en étalant le produit sur la surface à l'aide d'un chiffon en microfibres ou d'une brosse pour finition de surface.

Frotter avec une éponge ou un chiffon doux afin d'éliminer tout produit en excès.

Éviter l'application sur des surfaces très chaudes ou très froides ($> +35\text{ °C}$ ou $< +5\text{ °C}$).

Attendre le séchage complet d'**UltraCare Grout Release** (environ 4 à 8 heures selon les conditions ambiantes) avant de procéder au jointoiment.

Procéder au scellement et au nettoyage des joints selon les instructions de la fiche technique du produit utilisé.

Les surfaces traitées avec **UltraCare Grout Release** sont compatibles avec l'utilisation de nettoyeurs de fin de pose spécifiques tels qu'**UltraCare Keranet**, **UltraCare Acid Cleaner** ou **UltraCare Multicleaner**, en fonction du type de surface.

CONSOMMATION

Un litre d'**UltraCare Grout Release** peut être utilisé pour traiter jusqu'à 40 m² de surface (en une couche). Le rendement est fortement influencé par le degré d'absorption et l'état du support traité.

CONDITIONNEMENT

UltraCare Grout Release est disponible en bidons de 1 litre.

STOCKAGE

UltraCare Grout Release stocké dans son emballage d'origine a une durée de conservation de 24 mois.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour une utilisation correcte de nos produits, consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs type)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :	liquide
Couleur :	incolore
pH (+ 20 °C) produit pur :	6.5
Masse volumique :	+ 20 °C : 1.00 g/cm ³
EMICODE :	EC1 Plus – à très faible émission

DONNÉES D'APPLICATION

Taux de dilution :	prêt à l'emploi
Temps de séchage de la surface :	4-8 heures
Température d'application :	de + 5 °C à + 35 °C

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

11014-05-2023 F (FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

